



## Smaltox Water Stop

Герметизирующая



Расход: 11 - 13 м<sup>2</sup>/л



Высыхание: ½ - 1



Разбавление: 8 -15% от

ВОДО



Повторная окраска: 3



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик,

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водорастворимая герметизирующая грунтовка характеризуется слабым запахом и низким содержанием ЛОС. Подходит для грунтования каменной кладки как во внутренних помещениях, так и снаружи, над или под поверхностью земли, где необходимы решения для защиты от проникновения воды, появления влаги и солей. Идеально подходит для освежения поверхностей там, где появление пятен от влаги, солей и другие проблемы не желательны. Подходит также для использования в местах, где создаются отрицательные давления. Обладает отличной адгезией, устойчивостью к щелочам и хорошей покрывающей способностью. Быстро высыхает и окрашивается водорастворимыми пластиковыми и акриловыми красками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Матовая.
Удельный вес	1,38 - 1,42 кг/л
Расход	11-13 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавление	водой 8-15% от объема продукта.
Высыхание	Высыхает на отлип через ½-1 час.
Повторная окраска	Повторное нанесение через 3-4 часа. Указанные сроки увеличиваются в холодных и влажных погодных условиях.
Класс ЛОС	«Защитные грунтовки». Тип У. Предельное значение ЛОС = 30 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 5 г/л.
Оттенок	Светло-серый.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от масел, корродированных фрагментов, пыли и остатков плесени - грибка. Если поверхность сильно повреждена влагой и/или в результате проникновения воды, прежде чем наносить грунтовку Smaltox Water Stop необходимо прибегнуть и к другим способам восстановления.

## НАНЕСЕНИЕ

Хорошо перемешайте перед использованием после разбавления краски водой. Однородно нанесите 2 слоя Smaltox Water Stop на поверхность. **Продукт не подлежит окраске!**

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите продукт с инструментов обратно в емкость и немедленно очистите их горячей водой.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30°C, относительная влажность ниже 80%. Неблагоприятные условия при нанесении и после него могут изменить конечные свойства продукта. Новые поверхности должны просохнуть за 3-4 недели до грунтования.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки краски для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для продукта не требуется маркировки опасности согласно действующему законодательству. Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.