



Грунтовка для гипсокартона

Водорастворимая грунтовка на акриловой основе



Расход: 8-14 м²/л



Время высыхания: 1 - 1,5 часа



Степень разведения: до 10% по объему с водой, для нанесения кистью или валиком, до 20% - для нанесения при помощи безвоздушного краскопульта.



Время готовности к повторному нанесению: 4 часа



Упаковка: 3 л, 9 л

Способ применения: Кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водорастворимая грунтовка на акриловой основе для гипсокартона, для внутренних работ. Она обладает отличной заполняющей способностью при нанесении на гипсокартон и другие поверхности для сглаживания дефектов. Она создает субстрат с равномерными впитывающими свойствами, устраняя любые неровности между швами листов гипсокартона плитой. Возможно нанесение второго слоя полимерной краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная плотность	1,70-1,75 кг/л.
Расход	8-14 м ² /л на один слой в зависимости от поглощающих свойств поверхности.
Степень разведения	До 5-10% по объему с водой, для нанесения кистью или валиком, до 15-20% - для нанесения при помощи безвоздушного краскопульта.
Время высыхания	Краска становится сухой на ощупь через 0,5-1 час.
Время готовности к повторному нанесению	3-4 часов. В условиях высокой влажности или низких температур, и при низкой впитывающей способности поверхности это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Герметизирующие грунтовки». Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 25 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250 °С.
Цвет	Белый.



ΠΟΔΓΟΤΩΚΑ ΠΟΤΕΡΧΝΟΤΗ

Для обеспечения надлежащего сцепления с продуктом окрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, смазки, масла, отслоившейся старой краски, ржавчины, твердых примесей, плесени и т.п. Поверхности должны быть полностью чистыми и сухими.

ΣΠΟΣΟΒ ΝΑΝΕΣΕΝΙΑ

Нанести 1 слой продукта. Возможно нанесение второго слоя любой акриловой краски производства Vechro.

ΧΙΣΤΚΑ ΙΝΣΤΡΟΜΕΝΤΟΒ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите состав с инструментов обратно в контейнер и промойте их сразу после работы в теплой мыльной воде.

ΥΣΛΟΒΙΑ ΝΑΝΕΣΕΝΙΑ

Температура 8 - 30 °С, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ΧΡΑΝΕΝΙΕ

После применения плотно закрыть контейнер, чтобы сохранить продукт в надлежащем состоянии для дальнейшего использования. Хранить в прохладном месте. Беречь продукт от замерзания и солнечных лучей.

ΠΡΙΜΕΧΑΝΙΑ

В соответствии с действующим законодательством, маркировка с указанием опасных факторов для продукта Vechro PRO Plasterboard Primer не требуется.

ΙΝΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕ ΒΕΖΟΠΑΣΧΝΟΤΗ

Перед применением ознакомьтесь с этикеткой. Беречь от детей!



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.