



Акриловая краска для разметки дорог Vechro Pro

Акриловая краска для
тонкослойного нанесения



Расход: 1-1,4 м²/л



Время высыхания: 15 - 17 сек.



Степень разведения: При использовании растворителя Vechro № 1 - в пропорции 5% для нанесения валиком или кистью, в пропорции 10% - 15% для нанесения краскопультом. Продукт готов к использованию машинами для нанесения дорожной разметки.



Упаковка 1 кг, 5 кг, 23 кг, 25 кг

Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт, специальная машина для нанесения дорожной разметки

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска для нанесения тонким слоем основана на акриловых смолах, предназначена для нанесения дорожной разметки на автодорогах, взлетно-посадочных полосах аэропортов, автостоянках с асфальтовым или бетонным покрытием и т.п. Краска обладает отличной адгезией и эластичностью при нанесении на вышеуказанные субстраты, а также на жестяные, металлические поверхности и поверхности, покрытые штукатуркой. Краска сохраняет белизну и обеспечивает превосходную видимость с течением времени даже при неблагоприятных погодных условиях. Краска характеризуется долговечностью при эксплуатации, не пачкается при контакте с автомобильными покрышками даже в летние месяцы, когда температура дорожного покрытия достаточно высокая. Краска обладает превосходной устойчивостью к истиранию. Она высыхает настолько быстро, что поверхность может быть использована даже через час после нанесения. В краску можно добавлять специальные стеклянные шарики, которые отражают свет и обеспечивают видимость даже ночью, а также можно специальный песок, увеличивающий трение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Матовый блеск: 4-10 единицы при угле падения света 60°.
Удельная плотность	1,48-1,52 кг/л.
Расход	1-1,4 м ² /л
Степень разведения	С использованием растворителя Vechro № 1 - в пропорции 5% для нанесения валиком или кистью, и в пропорции 10% - 15% для нанесения краскопультом. Продукт готов к использованию машинами для нанесения дорожной разметки.
Время высыхания	Поверхность: 15 - 17 минут. Полное высыхание до готовности к эксплуатации: 1 час. Указанное выше время может увеличиваться при высокой влажности и низких температурах.
Смешивание со стеклянными шариками	300 гр стеклянных шариков на 800 - 1000 граммов краски/м ² .
Цвет	Темно-бордовый; другие оттенки по специальному запросу.

