



Vinyflex acrylic

Bojë akrilike



Rendimenti i mbulimit: 9-11
m²/lt



Koha e tharjes: 1 - 2 orë



Hollimi: 5-10 % në ujë



Mundësia për shtresë të dytë: 4 - 6 orë



Paketimi: 3 lt, 9 lt, 15 lt

Aplikimi: Furçë, rul, pistoletë me spërkatje

KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Bojë akrilike për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. E përshtatshme për lyerjen e sipërfaqeve të reja ose rilyerjen e mureve, suvave, sipërfaqeve të përpunuara me mistri, mureve të gipsit dhe betonit pas përgatitjes së duhur. Kjo bojë është një kombinim i mbulimit të shkëlqyer, performancës dhe bardhësisë me punim dhe përhapje të shkëlqyer. Është një zgjidhje me kosto efektive, ideale për zonat që kërkojnë lyerje të shpeshtë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pamja	Efekt mat me indeks shkëlqimi 6-10 në 85°.
Graviteti specifik	1,46- 1,50 kg/lt.
Rendimenti i mbulimit	9-11 m ² /lt për shtresë, në varësi të sipërfaqes.
Hollimi	5 - 10 % për vëllim në ujë.
Tharja	Sipërfaqësore në 1-2 orë. Boja fiton rezistencën e plotë pas 3-4 javësh.
Mundësia për shtresë të dytë	4 - 6 orë. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë.
Klasa e POA	"Bojëra për mure të jashtme me substrate mineralesh". Lloji Y. Vlera e pragut të POA = 40 g/lt. Përmbajtja maksimale e POA për produktet e gatshme = 20 gr/lt. POA: përbërësit organik të avullueshëm me pikën e vlimit <250 °C.
Ngjyra	E bardhë.



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Pastroni plotësisht sipërfaqet nga pluhuri, vajrat, bojërat e mëparshme, pjesët e lirshme, mbetjet e mykut, etj. Smeriloni lehtë sipërfaqen. Lyeni me Smaltoplast Universal Primer ose me astar SMALTODUR sipërfaqet e lyera me gëlqere, ngjitës, bojëra të vjetra ose sipërfaqet e reja dhe me astar SMALTOX hydro ose SMALTOX mono sipërfaqet e ndotura me njolla niktine, gazra shkarkimi, tymra radiatorit, smog, shenja të stilolapsave më furçë, myk, lagështi, vajra.

APLIKIMI

Përziëni mirë përpara përdorimit. Aplikoni dy shtresa me VINYFLEX ACRYLIC.

MJETET E PASTRIMIT

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në kuti dhe pastrojini ato me tretësin nr. 1 të VECHRO, me ujë të nxehtë dhe sapun. Nëse boja thahet, ajo mund të hiqet vetëm me detergjente të fortë. Mos i zbrazni ujërat që keni larë mjetet në ujërat nëntokësorë.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë shumë efektet mjedisore të ciklit të jetës së produktit.

SHËNIME

Produkti VINYFLEX ACRYLIC nuk kërkon ndonjë etiketë rreziku në përputhje me Legjislacionin Evropian dhe Kombëtar në fuqi.

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.