



CHIEF EKOLOŠKA EMULZIONA BOJA

Ekološka mat emulziona boja



Prinos pokrivenosti: 11-13 m²/l



Vreme sušenja 1-2 sata



Razređivanje: 8-10% po volumenu u vodi.



Nanošenje drugog sloja: 4-6 sati



Pakovanje:

Bela: 750 ml, 3 l, 9 l, 15 l

Nijanse: 1 l, 3 l, 9 l, 15 l



Nanošenje: Četka, valjak, pištolj za prskanje bez vazduha.

OPŠTE OSOBINE

Ekološka mat emulziona boja za unutrašnju upotrebu, pogodna za farbanje novih površina ili prebojavavanje maltera, betona, gletovanih površina, gips kartona. CHIEF ekološka emulziona boja kombinuje veliku pokrivenost i beelinu, kao i lako i ugodno nanošenje zbog slabog mirisa. Jednostavna je za upotrebu i izvanredno se širi. Idealno za profesionalce koji traže isplativo rešenje, u kombinaciji s velikom pokrivenošću. Imala je dobru otpornost na pranje (EN 13300, klasa 2). Minimalna količina opasnih supstanci. Umanjen sadržaj zapaljivih organskih smesa (ZOS).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sjaj	Mat s indeksom sjaja od 4-8 jedinica na 85°.
Relativna gustoća	1,33-1,60 kg/l, u zavisnosti od nijanse.
Prinos pokrivenosti	11-13 m ² /l
Razređivanje	8-15% po volumenu u vodi.
Vreme sušenja	Suvo na dodir za 1-2 sata. Svoju punu snagu boja stiče nakon 3-4 sedmice.
Nanošenje drugog sloja	4-6 sati Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
Zapaljiva organska smesa (ZOS)	„Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice.“ Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 9,5 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Otpornost na pranje vodom	Klasa 2 (standard EN13300 i metoda EN ISO 11998)
Alatke	Četka, valjak, pištolj za prskanje bez vazduha.
Nijanse	Bela, kao i hiljade nijansi uz pomoć COLOR MOOD sistema.



PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od masti, prašine, ulja, stare boje, rastresitih dijelova, ostataka buđe i vlage itd. Nanesite temeljni premaz Smaltoplast Universal Primer, a za površine obojene nikotinom, smogom, isparenjem iz radijatora, duvanskim dimom, markerima, mastilom, gljivicama, buđi, vlagom, uljem i grafitima koristite SMALTOX hidro premaz.

NANOŠENJE

Dobro promešajte. Nanesite ravnomerno jedan ili dva sloja CHIEF emulzije. Neka vam ne ostaje višak boje: da biste površinu od 10 m² premazali u dva sloja potrebno vam je 1,6 l boje.

Savet! Smanjite ukupan broj slojeva tamnih nijansi prethodnom primenom SMALTOX hidro ili CHIEF emulzije u sivoj nijansi S 1502-Y za nanošenje žutih nijansi, S 1502-R za crvene nijanse itd., ili u nijansi istog tona koristeći neprozirniju podlogu.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Temeljno ocedite boju iz alata natrag u posudu i odmah očistite alat toplom sapunicom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80%. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Detaljna uputstva i mere predostrožnosti naći ćete u Sigurnosno-tehničkom listu.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Kvalitet proizvoda zagarantovan je sistemom poslovanja naše kompanije, koji je zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebotm ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.