



CORROLUX antirust

Глянцевый лак-
краска по ржавчине



Расход: 15-17 м²/л



Высыхание: 1 - 3



Разбавление:

До 5% от объема продукта
разбавителем Smaltolux White
spirit



Повторная окраска:



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийный глянцевый лак-краска, подходит для окраски новых и старых ржавых металлических поверхностей. Это идеальное решение для покрытия металлических поверхностей одним единственным антикоррозийным продуктом, которое обеспечивает значительную экономию времени и стоимости материалов.

Краска обладает сильной адгезией, хорошей укрывистостью и быстро сохнет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Глянцевая с блеском 84 -88 единиц при 60°.
Удельный вес	1,18 - 1,21 кг/л (белая). 0,98 - 1,00 кг/л (черная). 1,00 - 1,20 кг/л (оттенки).
Расход	15 -17 м ² /л на слой, на должным образом подготовленной поверхности.
Разбавление	До 5% от объема продукта разбавителем SMALTOLUX WHITE SPIRIT для нанесения кистью или валиком и до 12% от объема продукта растворителем №1 VECHRO для нанесения пульверизатором.
Высыхание	Высыхает на отлип в течение 1 - 3 часов в зависимости от погодных условий и оттенка.
Повторное нанесение	Минимум через 18 часов после нанесения. Рекомендуется повторно наносить краску после полного отверждения первого слоя. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Специальные однокомпонентные покрытия. Антикоррозийная отделка». Тип D. Предельное значение ЛОС = 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 485 г/л. Отвечает требованиям законодательства на период после 2011 года. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250 °С.
Антикоррозийная защита	При тестировании соевым туманом в течение 240 часов (10 дней) продукт с сухой пленкой толщиной 100 мкм демонстрирует превосходные качества.
Оттенки	Белый, черный и готовые оттенки цветовой палитры.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для достижения максимальной адгезии поверхности должны быть очищены от дефектных, плохо сцепленных материалов, таких как отслаивающаяся краска, поврежденные фрагменты ржавчины, смазки, соли. Очистите поверхность с помощью SMALTOLUX WHITE SPIRIT.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите один или два слоя CORROLUX (толщина сухой пленки 80-120 мкм) для достижения большей защиты от ржавчины и для гладкого / равномерного покрытия. Убедитесь, что все углы и труднодоступные места окрашиваемой поверхности правильно покрыты краской.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и сразу очистите их растворителем и мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробная информация об опасности продукта содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.