



CORROLUX antikoroziivna zaštita

Sjajni antikoroziivni lak



Prinos pokrivenosti: 15-17 m²/l



Vreme sušenja: 1-3 sata



Razređivanje:

Do 5% po volumenu u Smaltolux Belom duhu

do 12% po volumenu u Razređivaču br. 1



Nanošenje drugog sloja: nakon 18 sati



Pakovanje: 750 ml, 2,5 l

Nanošenje: četkom, valjkom, pištoljem za prskanje

OPŠTE OSOBINE

Antikoroziivni sjajni lak pogodan za premazivanje već zardalih novih kao i starih metalnih površina. Idealno rešenje za bojenje metalnih površina jednim proizvodom bez antikoroziivnog premaza, nudeći tako značajnu uštedu u vremenu i troškovima materijala.

Boja snažno prijanja, odlično se razmazuje i brzo suši.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sjaj	Mat s indeksom sjaja od 84-88 jedinica na 60 °.
Relativna gustoća	1.18-1.21 kg/l (belo) 0,98-1,00 kg/l (crno). 1,00-1,20 kg/l (nijanse).
Prinos pokrivenosti	15-17 m ² /l po sloju na pravilno pripremljenoj površini.
Razređivanje	Do 5% po volumenu u rastvaraču SMALTOLUX BELOG DUHA za nanošenje četkom ili valjkom i do 12% u VECHRO razređivaču br. 1 za nanošenje pištoljem za prskanje.
Vreme sušenja	Suvo na dodir za 1-3 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova i nijanse.
Nanošenje drugog sloja	Najmanje 18 sati nakon nanošenja. Preporučuje se ponovno nanošenje tek nakon što prvi sloj potpuno očvrstne. Gore navedena vremena mogu biti duža pod hladnim i vlažnim vremenskim uslovima.
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	„Specijalni jednokomponentni premazi. Antikoroziivna završna obrada”. Tip D. Vrednost praga ZOS = 500 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 485 gr/l. Ispunjava zakonske uslove nakon 2011. godine. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250oC.
Zaštita od korozije	Nakon 240 sati (10 dana) usoljavanja, proizvod nastao u suvom filmu debljine 100 mikrona odlično se ponaša.
Boje	Bela, crna i gotove boje.



PRIPREMA POVRŠINE

Površine moraju biti očišćene od neispravnih ili slabo kohezivnih materijala, poput oljušćenih boja, rastresitih komada rđe, masti, soli, kako bi se postiglo maksimalno prijanjanje. Očistite površinu SMALTOLUX BELIM DUHOM.

NANOŠENJE

Nanesite jedan ili dva sloja CORROLUX-a (debljina suhog filma 80-120 µm) kako biste postigli veću zaštitu od korozije i glatku/jednoličnu završnu obradu. Proverite da li su svi uglovi i tvrde tačke obojene površine pravilno prekriveni bojom.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i isperite ih toplom sapunicom.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Dodatne informacije o bezbednosnim karakteristikama ovog proizvoda možete naći u Sigurnosno-tehničkom listu (MSDS).

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.