



Gumilak metalni premaz

Osnovni premaz za metal i izolator prljavštine



Prinos pokrivenosti: 14-18 m²/l



Vreme sušenja : suvo na dodir za 1-2 sata, potpuno sušenje za 3-4 sata.



Razređivanje: 4% po volumenu u Belom Duhu za nanošenje četkom/valjkom, ili do 4% u Vechro razređivaču br. 1 za nanošenje pištoljem za prskanje



Nanošenje drugog sloja: nakon 6-10 sati.



Pakovanje:

Bela: 375 ml, 750 ml, 2,5 litara, 5 litara, 10 litara

Siva: 750 ml, 2, 5ml

Nanošenje: četkom, valjkom, pištoljem za prskanje

OPŠTE OSOBINE

Podloga na bazi sintetičkih smola, s niskim sadržajem ZOS i blažim mirisom prilikom nanošenja. Pogodan je za grundiranje metalnih površina i za izolaciju mrlja na zidnim plafonima i/ili drvenim površinama. Odlično prianja, omogućava mekan rad, ravnometerno se razmazuje, lako se brusi i brzo farba pomoći emajl-akrilnih boja ili lakova.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sjaj	Mat s indeksom sjaja od 10-25 jedinica na 60 °.
Relativna gustoća	1,54-1,57 Kg/l (bela), 1,53-1,56 Kg/l (siva).
Prinos pokrivenosti	14-18 m ² /l po sloju.
Razređivanje	Do 4% po volumenu u razređivaču BELI DUH za nanošenje četkom ili valjkom, za nanošenje pištoljem za prskanje bez vazduha do 4% po volumenu u Vechro razređivaču br. 1.
Vreme sušenja	Suvo na dodir za 1-2 sata, potpuno suvo nakon 3-4 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova i nijanse.
Nanošenje drugog sloja	Nanosi se nakon 6-10 sati i nakon potpunog stvrnjavanja prvog sloja. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	a. „Unutrašnje/spoljne dekoracije i drvene i metalne obloge”. Tip D. Vrednost praga ZOS = 300 gr/l. „Zaptivni premazi”. Tip D. Vrednost praga ZOS = 350 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 295 gr/l. Boja takođe sadrži rastvarače koji ne sadrže ZOS. Ispunjava zakonske uslove nakon 2011. godine. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Boja	Belo i sivo.



PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od prašine, masnoće, stare boje, rastresitih delova, ostataka budi itd. Nanesite brusni papir i očistite od prašine. Za antikorozivnu zaštitu na metalnim površinama preporučuje se nanošenje sloja OXIDOL antikorozivnog premaza.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite ravnomerno jedan ili dva sloja Gumilak metalnog premaza. Kao završnu boju možete naneti Gumilak metal, Smaltolux extra ili bilo koji Vechro emajl.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i isperite ih Vechro rastvaračem br. 1 i topлом sapunicom. Ako se boja osuši, možete je ukloniti samo uz pomoć jakih deterdženata. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Više informacija potražite u Sigurnosno-tehničkom listu proizvoda (MSDS) proizvoda.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne nosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.