



Isolor Duraflex

Elastomerni poliuretanski
zaptivač



Prinos pokrivenosti: 1,5 - 2
m²/l



Vreme sušenja: za 6-8 sati.



Razređivanje: Do 10% po
volumenu pomoću specijalnog
DURAflex razređivača.



Nanošenje drugog sloja:
nakon 12-18 sati.



Pakovanje: 750 ml, 4 l, 18l

Nanošenje: Četka, valjak, lopatica,
gusta četka

OPŠTE OSOBINE

Jednokomponentni poliuretanski elastomerni zaptivač na bazi rastvora sa odličnim prijanjanjem. Omogućava odlične rezultate i dugotrajnu zaštitu tamo gde drugi načini zaptivanja ne pomažu, poput površina sa stajaćom vodom, ledom, temeljima itd. Pogodno za hidroizolaciju krovova, krovnih kuća, potkrovlja, balkona, gredica, žardinjera, temelja, AC ploča, kanala za navodnjavanje, garaža, stadiona, mostova, tunela itd. Formirani film daje prohodnu površinu koja održava svoju elastičnost od -20°C do 90°C. Krovovi i premazi krovnih kuća mogu tokom letnjih meseci smanjiti sobnu temperaturu i do 5°C.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Relativna gustoća | 1,40-1,42 kg/l. |
| Prinos pokrivenosti | 1.5 - 2 kg/l, u zavisnosti od nijanse. |
| Razređivanje | Do 10% po volumenu pomoću specijalnog DURAflex razređivača. |
| Vreme sušenja | Površina za 6-8 sati, u zavisnosti od tipa površine. |
| Nanošenje drugog sloja | Najmanje 12-18 sati nakon nanošenja prvog sloja, a najkasnije 36 sati. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno. |
| Klasa ZOS (zapaljive organske smese) | „Specijalni jednokomponentni premazi. Tip D. Vrednost praga ZOS = 500 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 400 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C. |
| Vremenskim uvjetima | Umereno i grubo (Klasifikacija M&S). * Prema EOTA-i (ETAG 005) za razmazive hidroizolacione boje. |
| Životni vijek | 10 godina (Klasifikacija: W2). |
| Nagibi površine / gradijent površine | <5% (Klasifikacija: S1 do S4). |
| Temperature | -20°C (Klasifikacija: TL3) i 90°C (Klasifikacija: TH4). |
| Boja | Bela. Ne može se obojiti. |



PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od prašine, masti, ulja, oljušćene stare boje, rastresitih delova, ostataka buđi itd. Ispravno popravite pukotine i dilatacijske spojeve, ojačavajući ih geotekstilom ili PE zncima ili odgovarajućim PU zaptivačima.

NANOŠENJE

Dobro promešajte. Za staru izolaciju pomoću uobičajenih akrilnih zaptivača, prvo nanesite Smaltox mono premaz. Izlijte materijal na površinu i ravnomerno nanesite dva sloja. Sav materijal koji ostane u otvorenoj posudi ne sme se koristiti ako je postao znatno gušći! Za više informacija vidite Sigurnosni list proizvoda.

ČIŠĆENJE ALATA

Tokom rada, neka vam alatke budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ispraznite materijal iz alata natrag u posudu i odmah očistite DURAflex razređivačem. Ako se boja osuši, možete je ukloniti samo uz pomoć jakih deterdženata.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu. Vreme skladištenja 12 meseci. Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu i čuvajte je naopako za upotrebu u roku od 12 sati. Ako je materijal postao znatno deblji, nemojte ga koristiti!

NAPOMENE

Štetno i zapaljivo. Sadrži ksilol i izocijanatna jedinjenja. * Više informacija dostupno je u Sigurnosnim listovima proizvoda (MSDS) proizvoda.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

