



VECHRO  
PAINTS



## Isolor PU Hybrid temeljni premaz

Hibridni premaz na bazi vode za hidroizolaciju



Prinos pokrivenosti: 4-8 m<sup>2</sup>/l



Vreme sušenja: ½-1 sat



Razređivanje: Spremno za upotrebu.



Nanošenje drugog sloja: 2-3 sata



Pakovanje: 1 l, 5 l



Nanošenje: četkom, valjkom, pištanjem za prskanje

### OPŠTE OSOBINE

Hibridni temeljni premaz na bazi vode idealan za upotrebu pre nanošenja ISOLOR Hybrid Aqua Plus hidroizolacionog premaza. Blagog mirisa i minimalne sadržine ZOS. Spremno za upotrebu. Pogodno za grundiranje novih betonskih površina, kao i starih hidroizolacija sa ili bez bitumenske tkanine, mozaika, aluminijumskih ploča pre nanošenja nove hidroizolacije. Odlično prianja i prodire i brzo se suši.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Relativna gustoća	0,99-1,03 g/l
Prinos pokrivenosti	4-8 m <sup>2</sup> /l po sloju, u zavisnosti od moći upijanja površine.
Razređivanje	Spremno za upotrebu.
Vreme sušenja	Suvo na dodir za ½-1 sat.
Nanošenje drugog sloja	Može se naneti za 2-3 sata. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
Klasa ZOS (zapaljive organske smese)	„Vezivni premazi“. Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 5 gr/l.
Otpornost na vodu i bazne supstance	Proizvod je otporan na bazne supstance i vodu.
Elastičnost	Proizvod je rastegljiv do 400% u suvom sloju od 500 µm i na temperaturi od 20°C. Održava elastičnost u velikoj meri u rasponu temperatura od -10°C do 60°C.
Boja	Bezbojno-mlečno



## PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od ulja, rastresitih delova, prašine i buđi.

## NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite ravnomerno na površinu. Nakon sušenja može se odmah nanositi pomoću hidroizolacionih slojeva ISOLOR Hybrid ili drugih zaptivača rastvorljivih u vodi.

## ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i odmah ih isperite toploim sapunicom.

## USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda. Nove površine treba sušiti 3-4 sedmice pre grundiranja. Ne nanositi dok je površina veoma mokra.

## ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu.



Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvodači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotreboom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.