



Smaltolux Velatoura

Грунтовка для
деревянных



Расход: 14 - 18 м²/л



Высыхание: 1 - 2



Разбавление: 4% от объема
продукта разбавителем WHITE SPIRIT
для нанесения кистью/валиком или
до 4% от объема продукта



Повторная окраска: 1



Упаковка: 750 мл, 2,5 л, 5 л

Нанесение: Кисть, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунтовка нового поколения со специальными алкидными смолами для внутренних и наружных работ с низким содержанием ЛОС и меньшим запахом при нанесении. Может использоваться для нанесения на новые и/или шпаклеванные деревянные поверхности и ДВП. Характеризуется хорошим заполнением, удобен в работе, отлично наносится, обладает высокой покрывающей способностью, легко шлифуется и очень быстро окрашивается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Матовая с блеском 8 -10 единиц при 60°.
Удельный вес	1,50 - 1,53 кг/л
Расход	14 -18 м ² /л на слой в зависимости от впитывающей способности поверхности.
Разбавление	До 4 % от объема продукта разбавителем SMALTOLUX WHITE SPIRIT для нанесения кистью или валиком. Для нанесения стандартным или безвоздушным пульверизатором до 4% от объема продукта растворителем №1 VECHRO.
Высыхание	Высыхает на отлип через 1 - 2 часа.
Повторное нанесение	Не менее чем через 6-10 часов после нанесения или после отверждения первого слоя. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Лакокрасочные материалы для внутренней/внешней отделки и покрытий из дерева и металла». Тип D. Предельное значение ЛОС = 300 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 290 г/л. Краска содержит растворители, которые не являются ЛОС. Отвечает требованиям законодательства на период после 2011 года. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250°C.
Адгезия	Не отслаивается при испытаниях на адгезию, класс 1 (ISO 2409).
Оттенок	Белый.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от жиров, пыли, масел, старой краски, поврежденных фрагментов и т.д. Тщательно обработайте наждачной бумагой. Нанесите на металлические поверхности 1 слой антикоррозионной грунтовки OXIDOL. Если на новых деревянных поверхностях есть уплотнения, их следует удалить или выжечь.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте. Нанесите один или два слоя SMALTOLUX VELATOURA extra. В качестве отделочной краски можно использовать в зависимости от случая SMALTOLUX extra или любую другую эмаль VECHRO.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и сразу очистите их растворителем и мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8-30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для продукта не требуется маркировки опасности согласно действующему законодательству. Соответствует критериям экологической маркировки 312/2014/ЕС. Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента ЕМАС. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.