



Smaltolux

Эмаль класса люкс



Расход: 16-18 м²/л




Высыхание: 2 - 4



Разбавление: 4% от объема продукта

растворителем Smaltolux White Spirit



Повторная окраска:



Упаковка:

Глянцевая белая: 375 мл, 750 мл,

2,5 л, 5 л Атласная белая: 750 мл,

2,5 л, 5 л Матовая белая: 750 мл,

2,5 л Матовая черная: 750 мл

Нанесение: пульверизатор, валик,

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная эмаль нового поколения, подходящая для внутреннего и наружного использования, с низким содержанием ЛОС и меньшим запахом при нанесении. Идеально подходит для нанесения на деревянные и металлические поверхности. Обеспечивает идеальную отделку и обладает отличной механической прочностью. Сохраняет блеск и обладает высокой водостойкостью. Это идеальное решение для освежения поверхности благодаря высокой покрывающей способности. Прекрасно наносится и легка в работе. Демонстрирует повышенную стойкость к пожелтению и очень хорошее способность к высыханию. Не содержит свинца и хроматов. В наличии глянцевая, атласная и матовая текстура.

Чтобы избежать пожелтения во внутренних помещениях без света, используйте эмаль SMALTOLUX Hydro на водной основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Глянцевая: 88-90 единиц при 60° и 78-80 единиц при 20° Атласная: 20-30 единиц при 60° Матовая: 6-7 единиц при 60°
Удельный вес	Глянцевая: 1,21 - 1,29 кг/л (белая) / 0,94 - 1,20 кг/л (оттенки). Атласная: 1,33 - 1,38 кг/л (белая). Матовая: 1,38 - 1,42 кг/л (белая).
Расход	16 - 18 м ² /л на слой в зависимости от поверхности.
Разбавление	До 4% от объема продукта растворителем SMALTOLUX WHITE SPIRIT для нанесения кистью или валиком, для нанесения безвоздушным пульверизатором до 4% от объема растворителем №1 VECHRO.
Высыхание	Высыхает на отлип через 2 - 4 часа.
Повторное нанесение	Повторное нанесение через 16 часов и после полного отверждения первого слоя. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Лакокрасочные материалы для внутренней/внешней отделки и покрытий из дерева и металла». Тип D. Предельное значение ЛОС = 300 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 295 г/л. Краска содержит растворители, которые не являются ЛОС. ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250 °С.

Оттенки	Глянцевая, атласная: Белый и тысячи оттенков при помощи системы создания оттенков ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ. Глянцевая: готовые оттенки Матовая: Белый и черный
----------------	---

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли, жира, масел, отслаивающейся старой краски, поврежденных фрагментов и т. д. Перед нанесением рекомендуется тщательно обработать поверхность наждачной бумагой, особенно если на ней была старая масляная краска, и отчистить от пыли. Следует нанести грунтовку SMALTOLUX VELATOR на деревянные поверхности в 1-2 слоя, антикоррозионное средство OXIDOL - на металлические поверхности в 1 слой.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте. Нанесите SMALTOLUX extra, разбавленную в подходящей пропорции, в один или два слоя.



Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и немедленно очистите их растворителем №1 VECHRO, горячей водой с мылом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробная информация об опасности продукта содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей.



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или

повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.

«ВЕХРО А.Э.»

Центральный офис: Просп. Лиосион, Афины,
почтовый индекс 111 45 Контактный телефон:
(+30) 210-4816101 www.vechro.gr

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДАТА ВЫПУСКА 31/07/2018

ИЗМЕНЕН 10.06.2019