



Smaltoplast Universal temeljni premaz

Ekološki mikronizovani providni
akrilni premaz na bazi vode



Prinos pokrivenosti: 15-20 m²/l



Vreme sušenja: 1-2 sata



Razređivanje: 50-100%
zapremine u vodi



Nanošenje drugog sloja: nakon 4
sata



Pakovanje: 1 l, 3 l, 15 l

Nanošenje: četkom, valjkom, pištoljem
za prskanje

OPŠTE OSOBINE

Ekološki mikronizovani providni akrilni premaz na bazi vode s blagim mirisom za unutrašnje i spoljne prostore pruža snažno prianjanje i otpornost na alkalne površine. Dubinsko prodiranje i ojačavanje zidanih i poroznih površina poput kitova, maltera, gletovanih površina, betona, gipsanih ploča, cementnih ploča, boja na bazi vode itd. Zasnovan je na silanu/silosanu i osigurava visoku prozračnost i hidroizolaciju površine, dok ograničava "migraciju" zidanih soli. Odlično se uklapa sa završnom emulzijom i/ili akrilnom bojom. Jednostavan je za upotrebu i ravnomerno se širi. Minimalna količina opasnih supstanci. Umanjen sadržaj zapaljivih organskih smesa (ZOS).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Relativna gustoća | 1,01-1,03 kg/l. |
| Prinos pokrivenosti | 15-20 m ² /l po sloju, u zavisnosti od razređenja i moći upijanja površine. |
| Razređivanje | 50-100% zapremine u vodi. |
| Vreme sušenja | Suvo na dodir za 1-2 sata. |
| Nanošenje drugog sloja | nakon 4 sata Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno. |
| Klasa ZOS (zapaljive organske smese) | „Vezujući premazi”. Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 14 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C. |
| Otpuštanje formaldehida | < 5 µgr/m ³ , 24 sata nakon nanošenja boje (ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402) |
| Boja | Bezbojno - prozirno. Može se bojiti isključivo sistemom VECHRO COLOR MOOD, tako da područje za temeljni premaz bude vidljivo. |

PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od masti, ulja, rastresitih starih boja, vlage, glačanog papira i očistite prašinu.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite 1 sloj Smaltoplast Universal temeljnog premaza. Nove malterisane ili betonske površine moraju se temeljno premazati nakon što se dobro osuše (3-4 sedmice). Ponovo obojite pomoću SMALTOPLAST AKRILOM 100%, SMALTOPLAST ekstra i bilo kojom akrilnom ili plastičnom bojom VECHRO.

Neka vam ne ostaje višak boje: da biste površinu od 10 m² premazali u dva sloja potrebno je 0,6 l boje.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i isperite ih VECERO rastvaračem br. 1 i topлом sapunicom. Ako se boja osuši, možete je ukloniti samo uz pomoć jakih deterdženata. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30°C i relativna vlažnost ispod 80%. Nove gips-cementne površine moraju se sušiti 3-4 sedmice pre grundiranja. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on i CIT / MIT. Može izazvati alergijsku reakciju.

Zadovoljava standarde za dobijanje eko-nalepnice 312/2014/EC.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepcu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

