



## SMALTOXYL DECO

### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ



**Στέγνωμα:** 3-4 ώρες



**Αραίωση:** Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 8% σε όγκο με διαλυτικό N° 1 της VECHRO για εφαρμογή με πιστόλι.



**Επαναβαφή:** 18-24 ώρες



**Απόδοση:** 9-11 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμα-σμένη επιφάνεια



**Συσκευασία:** 200ml, 750ml, 2.5lt

**Εφαρμογή:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες. Συνιστάται για τη βαφή ξυλοκατασκευών, όπως πόρτες, κουφώματα, κουπαστές, δοκάρια, οροφές, ρολά παραθύρων, πέργκολες, έπιπλα κήπου, ξύλινες περιφράξεις κ.α. Περιέχει κατάλληλες χρωστικές, που δεν αλλοιώνουν την εμφάνιση και τη φυσική ομορφιά του ξύλου, καθώς και φίλτρα U.V, που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Λόγω της σύστασής του, προστατεύει τον υμένα από τη σήψη, την ανάπτυξη μυκήτων και την υγρασία. Διατηρεί την ελαστικότητά του με αποτέλεσμα να μπορεί να ακολουθεί τις φυσικές κινήσεις του ξύλου. Έχει μεγάλη απόδοση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Στιλπνότητα</b>	Στιλπνό και Σατινέ
<b>Ειδικό βάρος</b>	0,86-0,90 kg/lt (Στιλπνό) 0,96-0,98 kg/lt (Σατινέ)
<b>Αραίωση</b>	Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 8% σε όγκο με διαλυτικό N° 1 της VECHRO για εφαρμογή με πιστόλι.
<b>Στέγνωμα</b>	Στεγνό στην αφή σε 3 - 4 ώρες .
<b>Κατηγορία VOC</b>	Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC =400 gr/lt Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=395 gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250° C.
<b>Απόδοση</b>	9-11 m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμα-σμένη επιφάνεια .
<b>Επαναβαφή</b>	18-24 ώρες από την εφαρμογή. Συνιστάται η επαναβαφή να γίνεται μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, υγρασία, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες. Σε καινούρια ξύλα για αποτελεσματική προστασία από τα έντομα (σαράκι) εφαρμόστε μία στρώση συντηρητικό ξύλου SMALTOXYL BASE.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν τη βαφή. Εφαρμόζουμε δύο - τρεις στρώσεις SMALTOXYL DECO σε στεγνές και απολύτως καθαρές επιφάνειες.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή τη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.