

OPŠTE OSOBINE



SMALTOXYL hydro ulje za palube

Hibridno ulje za impregnaciju rastvorljivo u vodi



Prinos pokrivenosti: $10 \pm 2 \text{ m}^2/\text{l}$



Vreme sušenja: $\frac{1}{2}$ -1 sat



Razređivanje: Spremno za
upotrebu (0%)



Nanošenje drugog sloja: nakon
 $1\frac{1}{2}$ sati



Pakovanje: 750 ml, 2,5 l

Alatke: Četkica, valjak, četka

Smaltoxyl hydro DECKING ULJE je HIBRIDNO ulje za impregnaciju niskog blagog mirisa rastvorljivo u vodi, koje se lako nanosi i brzo suši za brz završetak posla. Otporan je na hlorisanu i morsku vodu!

Njegova revolucionarna hibridna tehnologija kombinuje prodorna svojstva ulja i trajnost akrilne boje za povećanu otpornost na vremenske uticaje.

Odbija vodu i sadrži posebne UV filtere i inhibitore buđi za veću zaštitu.

Idealno za spoljne nove palube izrađene od materijala kao što su bor, iroko, tikovina itd. ili za njihovu obnovu, čak i ako su izloženi nepovoljnim uslovima vlage i direktnе sunčeve svetlosti.

Ne preporučuje se za površine koje nisu drvene, kao i za površine na kojima kruže vozila sa točkovima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Relativna gustoća	1,00-1,04 gr/l.
Prinos pokrivenosti	$10 \pm 2 \text{ m}^2 / \text{l}$, u zavisnosti od moći upijanja drveta, na pravilno pripremljenim površinama.
Razređivanje	Spremno za upotrebu (0%).
Vreme sušenja	Suvo na dodir za $\frac{1}{2}$ -1 sat.
Nanošenje drugog sloja	1- $\frac{1}{2}$ sati nakon nanošenja. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno.
ZOS kategorija (zapaljive organske smese)	„Upijajuće boje za drvo“. Tip Y. Vrednost praga ZOS = 130 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 45 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C.
Alati za slikanje	Četkica, valjak, četka.
Boje	Dostupno u bezbojnoj nijansi i tikovini.
Prohodnost	Nakon 16 sati primene omogućava lagani pešački promet.



PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suva, čista od prašine, masti, ulja, oljušćene stare boje, rastresitih komada itd. i bez tragova smole ili prethodno nanesenih zaštitnih sredstava. Korodirane, obojene ili lakirane površine treba brusiti dok se ne otkriju gola, zdrava drva. U slučaju struženog drva sjajnog/satenskog izgleda, lagano brusite finim brusnim papirom. To doprinosi otvaranju pora drveta i pospešuje prodiranju Smaltoxyl hydro DECKING ULJA.

NANOŠENJE

DECKING HYDRO ULJE je spremno za upotrebu. Pre nanošenja dobro promešati. Na pravilno pripremljenu, suvu i čistu površinu nanesite sloj DECKING HYDRO ULJA prateći linije drveta. Kada drvo izgubi svoj „mokri” izgled (osuši se), nanesite drugi sloj. Ponovite isti postupak ako je potrebno. U porozno drvo, ili u ekstremnim uslovima kao što je neprestano izlaganje sunčevoj svetlosti, na vlažnim prostorima itd., nanesite 2-4 sloja Smaltoxyl hydro DECKING ULJA. Za pravilno i dugotrajno održavanje i zaštitu drvenih površina preporučuje se nanošenje Smaltoxyl hydro DECKING ULJA na svakih godinu ili dve ili kad god se uoče oštećenja.

ČIŠĆENJE ALATA

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju s alatki u kantu i odmah ih isperite topлом sapunicom. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvajte na hladnom mestu. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu. Vratite višak boje i ponovo je upotrebite. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepcu. Držati dalje od dece. Više informacija potražite u Sigurnosno-tehničkom listu proizvoda (MSDS) proizvoda.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAŠ. Kao proizvođač, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebotm ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.