



Smaltoxyl Hydro Perservative



Покривност: 15 - 17 m²/lt



Продължителност на съхнене: 1 - 2 часа



Разреждане: ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА



Повторно нанасяне: 4 - 6 часа



Разфасовки: 750 ml, 2,5 lt, 5 lt

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMALTOXYL Hydro е водоразтворим консервант за вътрешно и външно приложение, който прониква и импрегнира дървесните пори, като осигурява ефективна защита срещу септични плесени (които атакуват и унищожават дървесината) и плесени, които деформират дървесината, причиняват цианоза (гниене) и предизвикват появата на мухъл. Запазва своята еластичност, в резултат на което следва естествените движения на дървото и позволява на повърхността да „диша“. Има слаб мирис, може да се покрива с всички видове лакове на Smaltoxyl (универсална употреба).

Специфично тегло	1,01-1,03 кг/л
Разходна норма:	15-17 m ² /л на слой в зависимост от абсорбиращата способност на повърхността. Ефективността се увеличава с броя положени слоеве.
Разреждане	Продуктът е готов за употреба
Време за съхнене:	Сух при допир след 1-2 часа.
Повторно полагане:	Повторно полагане след 4-6 часа. Посоченото време се удължава при ниски температури и висока влажност.
ЛОС class	<p>А. „Абсорбиращи се продукти за дърво“ Тип У. Пределна стойност на ЛОС (летливи органични съединения): 130 г/л.</p> <p>В. Свързващи грундове (които придават хидрофобни свойства и/или защитават дървесината от цианоза (гниене)“. Тип У. Пределно допустима стойност на ЛОС: 30 г/л Максимално съдържание на ЛОС в готов за употреба продукт: 20 гр/л.</p>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Номер на одобрение	Министерство на селскостопанското развитие и храните на Република Гърция: ТП8-0065-ОП Министерство на селскостопанското развитие и храните на Република Кипър: ТП8-58
Срок на годност в опаковка	18 месеца.
Състав	0,62% В/о IPBC и 1,25% В/о Propiconazole.
Активни съставки	
Норма при полагане	115-135 мл/м ² за два слоя. Ефективният състав прави лака подходящ за професионална употреба.
Оттенъци	Безцветен и готови оттенъци.

