



ULTRA SMALTOPLAST FIX STUC DE CIMENT GROSIER



Randament de acoperire: 1-3 m²/kg pe strat, în funcție de suprafață



Diluare: 7 kg de apă la 20 kg de pulbere. Când se utilizează emulsia acrilică de ranforsare DUR SMALTOPLAST FIX diluarea se realizează în raportul: 1 kg de emulsie acrilică + 6 kg de apă la 2 kg de emulsie acrilică + 5 kg de apă la 20 kg de pulbere.



Aplicarea unui strat suplimentar 3-4 ore.



Ambalaj: 5 kg și 20 kg

Utilizare: Șpaclu sau gletieră dreptunghiulară

CARACTERISTICI GENERALE

Pulbere de stuc de ciment, ranforsată cu rășini acrilice modificate corespunzător. Potrivit pentru gletuirea/tencuirea suprafețelor gletuite, de beton sau gips-carton. Pentru utilizări în interior sau în exterior.

Se omogenizează ușor fără a forma aglomerate; permite aplicarea ușoară; proprietăți de umplere excelente și uscare rapidă. Este ușor de șlefuit, nu se fisurează, nu se contractă și asigură o suprafață netedă. Îndepărtează orice urme de chit uleios și de „contact” cu diluanții.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect	Pulbere albă
Granulometrie	99% <60 μm.
Diluare	7 kg de apă la 20 kg de pulbere. Când se utilizează emulsia acrilică de ranforsare DUR SMALTOPLAST FIX, raportul de diluare este: 1 kg de emulsie acrilică + 6 kg de apă la 2 kg de emulsie acrilică + 5 kg de apă la 20 kg de pulbere
Randament de acoperire	1-3 m ² /kg pe strat, în funcție de suprafață.
Categoria COV	Nu se aplică
Aplicarea unui strat suplimentar	Aplicați două straturi la o diferență de 3-4 ore între ele. Suprafața șpacluită trebuie să fie bine uscată înainte de amorsare. Aceste perioade se măresc în condiții de frig și umiditate.
Ciclu de viață/recipient (25 °C și umiditate relativă <50%)	2:30 h
Timp de șlefuire (25 °C și umiditate relativă <50%)	3-4 ore în funcție de grosimea stratului și de condițiile meteorologice
Duritate (Shore D)	51,3



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curățate de praf, var și uleiuri.

UTILIZARE

Se amestecă bine până se formează o pastă omogenă. Pasta se poate aplica în decurs de 4-6 ore, în funcție de temperatură. Din când în când se recomandă amestecarea pastei, pentru a înmuia materialul fără a adăuga apă suplimentară. Aplicați două straturi de ULTRA SMALTOPLAST FIX.

Permite utilizarea oricărei vopsele ca strat final după uscare în profunzime și după pregătirea/amorsarea adecvată.

Pe suprafețe extrem de umede sau cu fisuri multiple, se recomandă înlocuirea unei părți din apa utilizată pentru omogenizarea pulberii cu o soluție specială de emulsie acrilică de ranforsare fix SMALTOPLAST dur.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați sculele imediat după utilizare cu apă și săpun.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. În condiții de temperatură ridicată, care depășește 35 °C, se recomandă udarea suprafeței cu apă înainte de acoperire, pentru a preveni evaporarea intensă a apei din mortar după acoperire.

PĂSTRARE

După utilizare, asigurați-vă că produsul este în stare bună pentru utilizarea ulterioară. A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva umezelii.

NOTE

Pentru instrucțiuni de securitate detaliate, consultați fișa cu date de securitate (FDS).

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.