



Vechro Pro akrilna boja za označavanje puteva

Akrilna boja za razređivanje



Prinos pokrivenosti: 1-1,4 m²/l



Vreme sušenja: 15-17 sekundi



Razređivanje: Korištenje Vechro razređivača br. 1 na 5% za nanošenje valjkom ili četkom, 10% - 15% za nanošenje pištoljem za prskanje. Spremno za upotrebu sa mašinom za označavanje puta.



Pakovanje: 1 kg, 5 kg, 23 kg, 25 kg

Nanošenje: Četka, valjak, pištolj za prskanje, posebna mašina za označavanje puta

OPŠTE OSOBINE

Razređivač na bazi akrilnih smola pogodan za obeležavanje puteva, aerodroma, parkirališta popločanih katranom, betonom itd. Ima odlično prianjanje i elastičnost na spomenutim podlogama, ali i na metalnim površinama, malteru, limovima. Njegova svetlina se ne menja tokom vremena, čak ni u nepovoljnim vremenskim uslovima, tako da je uvek jasno vidljiva. Veoma je izdržljiv za upotrebu i ne potamnjuje od automobilske gume, čak ni u letnjim mesecima, kada su temperature prilično visoke. Veoma otporna na habanje. Suši se tako brzo da se površina može koristiti već sat vremena nakon nanošenja. U boju se mogu dodati posebne staklene kuglice koje, zbog refleksije, čine liniju vidljivom i noću, a može se dodati i specijalni pesak koji deluje protiv klizanja na putevima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izgled	Mat sjaj od 4-10 jedinica na 60 °.
Relativna gustoća	1,48-1,52 kg/l.
Prinos pokrivenosti	1-1,4 m ² /l.
Razređivanje	Sa Vechro razređivačem br. 1 na 5% za nanošenje valjkom ili četkom, 10% - 15% za nanošenje pištoljem za prskanje. Spremno za upotrebu sa mašinom za označavanje puta.
Vreme sušenja	Površinski 15'-17'. Potpuno suvo i spremno za upotrebu nakon 1 sata. Gore navedeno vreme može se produžiti pod uslovima visoke vlažnosti i niskih temperatura.
Mešanje sa staklenim kuglicama	300 gr staklenih kuglica u 800-1000 gr boje/m ² .
Boja	Bordo i nijanse na poseban zahtev.



PRIPREMA POVRŠINE

Pre nanošenja površina koju treba bojiti mora se dobro očistiti od stranih materija i prašine.

NANOŠENJE

Dobro promešajte boju pre i za vreme nanošenja. Boja se nanosi u jednom sloju na željenu debljinu filma.

ČIŠĆENJE ALATA

Dobro ispraznite boju iz alata natrag u posudu i očistite ih Vechro razređivačem br. 1.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80%. Izbegavajte nanošenje pod nepovoljnim uslovima, jer mogu promeniti finalna svojstva boje.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Veoma zapaljivo. Veoma opasno za životnu sredinu.

* Više informacija dostupno je u Sigurnosnim listovima proizvoda (MSDS) proizvoda. SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepcu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

