



Vinyflex

Matirajuća emulziona boja



Prinos pokrivenosti: 10-12
m²/l



Vreme sušenja: 1-2 sati



Razređivanje: 5-10% u vodi



Nanošenje drugog sloja: za 3-5 sati



Pakovanje: 3 l, 9 l i 15 l

Nanošenje: četkom, valjkom,
pištoljem za prskanje

OPŠTE OSOBINE

Boja za unutrašnju emulziju. Pogodno za farbanje novih površina ili prebojavanje zidova, maltera, površina obrađenih gletericom, gips kartona i betona nakon odgovarajuće pripreme. Kombinuje veliku pokrivenost, performanse i belinu sa odličnom izradom i proširivanjem. Predstavlja isplativo rešenje, idealno za područja koja zahtevaju često prebojavanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Izgled | Mat sa indeksom sjaja 6-10 na 85°. |
| Relativna gustoća | 1.53-1.57 kg/l. |
| Prinos pokrivenosti | 10-12 m ² /lt, u zavisnosti od moći upijanja površine. |
| Razređivanje | 5-10% po volumenu u vodi. |
| Vreme sušenja | Površina se osuši za 1-2 sata. Puna otpornost boje na pranje nastupa za 3-4 nedelje. |
| Drugi sloj | 3-5 sati. Treba sačekati malo duže ako je vreme hladno i vlažno. |
| Klasa ZOS (zapaljive organske smese) | „Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice.” Tip Y. Vrednost ZOS praga = 30 gr/l. Maksimalni sadržaj ZOS u proizvodu spremnom za upotrebu = 20 gr/l. ZOS: zapaljive organske smese sa tačkom ključanja < 250°C. |
| Boja | Bela. |



PRIPREMA POVRŠINE

Temeljno očistite površine od prašine, masnoće, stare boje, rastresitih delova, ostataka buđi itd. Lagano brusite papir. Nanesite univerzalni premaz Smaltoplast ili ACRYLIC PRIMER. Za površine umrljane nikotinom, izduvnim gasovima, isparenjima iz radijatora, smogom, markerima, mastilima, gljivicama, buđi, vlagom, mašću ili grafitima koristiti SMALTOX hidro.

NANOŠENJE

Pre upotrebe dobro promešajte. Nanesite dva sloja emulzije VINYFLEX.

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Neka alatke tokom rada budu „mokre” u kanti ili u posudi za boju. Dobro ocedite boju sa alatki u kantu i isperite ih rastvaračem VECHRO solvent No1, vrućom vodom i sapunicom. Ako se boja osuši, možete je ukloniti samo uz pomoć jakih deterdženata. Tečnost kojom ste prali alat ne prosipajte tamo gde se može pomešati s podzemnim vodama.

USLOVI ZA NANOŠENJE

Temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost ispod 80 %. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu izmeniti finalne karakteristike proizvoda.

ČUVANJE

Čuvajte na hladnom mestu, zaštićenom od mraza i sunca. Dobro zatvorite kantu nakon nanošenja. Višak boje sačuvajte za ponovno korišćenje. Ponovnim korišćenjem boje maksimalno smanjujete uticaj veka trajanja proizvoda na životnu sredinu.

NAPOMENE

Proizvod ne zahteva označavanje opasnosti u skladu sa važećim zakonom. Zadovoljava standarde za dobijanje eko-nalepnice 312/2014/EC.

UPUTSTVA ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE

Pre upotrebe pročitajte nalepnicu. Držati dalje od dece.

Tehnički podaci i uputstva sadržani u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima izvedenim u akreditovanim laboratorijama i rezultat su znanja i iskustva naučnog tima naše kompanije. Naša kompanija garantuje kvalitet proizvoda, zasnovan na standardima ISO 9001, 14001 i na propisima EMAS. Kao proizvođači, ne snosimo nikakvu odgovornost ni za kakve štete ili oštećenja izazvana nepropisnom upotrebom ovog proizvoda, koja nije u skladu sa uputstvima za upotrebu.

