



蔚禾泰奥雷诺水性瓷 砖翻新漆

2合1底漆和面漆，适用于难涂抹的表
面



涂覆率：12 - 14 m²/lt



干燥时间：½ - 1小时



稀释：清水稀释，8 - 10%体积比

(滚涂/刷涂) 或者使用无气喷枪，15%体积比



重涂间隔：6 - 8小时



包装：750毫升

施工方法：刷子，滚筒，无气喷枪

一般特性

专门设计的单组分水性聚氨酯 (PU) 丙烯酸产品，适用于难涂抹的表面。该产品对无孔表面具有优异的附着力和耐化学性。由于其特殊配方，适用于室内表面，例如：

- 墙砖、墙面马赛克、玻璃砖和陶瓷
- 厨房和浴室家具
- 三聚氰胺
- 金属
- 木材 (普通、清漆或油漆)，橱柜
- 铝材
- 镀锌铁
- 层压板
- MDF
- PVC
- 玻璃

耐水耐温，耐家用清洁剂，耐碰撞，耐刮擦。适用于装修空间，如厨房、浴室等，因为它具有非常好的机械强度、优异的附着力且不会剥落。它具有良好的遮盖力和耐磨性，易于施工。无需底漆，可直接涂抹在选定的表面上。

通过VECHRO的调色系统 "Color Moods", Smaltolux Tile Reno Paint可调出成千上万种色调

***不建议用于水平表面和积水表面。**

技术规格

饰面	蛋壳漆
密度	1.23 ± 0.02 kg/lt
涂覆率	每层12-14 m ² /lt, 涂抹在经过适当处理的表面上
稀释	清水稀释, 8-10%体积比 (刷涂或滚涂) 15%体积比 (喷涂)
干燥时间	½-1 小时无触摸
重涂间隔	施工后6-8小时内可重新涂抹。在寒冷和潮湿的天气条件下, 将延长这些时间。
表面清洁	耐频繁清洗和温和的家用清洁剂
使用涂漆表面	施工4天后
VOC 类别	“单组份混合反应效能涂料。类型 WB。 VOC 限值 =140 gr/lt。可供使用产品的最大VOC=60 gr/lt。”
施工方法	可以直接涂抹在经过适当处理的表面上, 而不需要事先使用底漆
耐用性	施工后3-4周达到完全的机械性能, 因色调而异
色调	白色, 并可以借助VECHRO的调色系统“Color Moods”, 调出数千种色调

表面处理

为确保涂料的附着力，表面需要经过适当处理。应使用碱性家用清洁剂（如绿色肥皂、苏打等）清洗所选表面的灰尘、油污、油漆、锈迹和潮气，冲洗干净并充分干燥。

施工方法

使用前充分搅拌。在经过适当处理的干燥表面上，用滚筒、刷子或无气喷枪以适当稀释涂刷两遍蔚禾泰奥雷诺水性瓷砖翻新漆。施工后的表面可在4天后使用。施工后28天达到涂料的最终性能和附着力在，具体取决于色调。色调越深，所需的时间就越长。

重要提示：施工后28天内，不得使用重型清洁剂清洗，不得刮擦或施加应力涂刷的表面。不要在油漆表面使用蒸汽清洗机。

清洁设备

在施工过程中，工具在装有涂料的容器或器皿中应保持“湿润”状态。将工具从油漆中滤出并立即用清水和肥皂清洗干净。避免洗涤剂进入下水道。

施工条件

温度8-30 °C，相对湿度低于80%。相反的天气条件可能会降低涂料的质量。

储存

存放在阴凉处，防止冻结和阳光曝晒。使用后请盖好罐盖，以保持良好状态。回收未使用的涂料以便再使用。涂料的重复使用可以有效地减少产品使用寿命周期对环境的影响。

安全

请在使用前阅读本标签。有关详细说明和注意事项，请查阅产品的安全数据表。



本技术手册包含的技术数据和说明是建立在对保密实验室的审核，以及公司科研人员的知识和经验结晶的基础之上。本公司保障产品质量，符合ISO 9001、14001、45001 和 (EK) 1221/2009 EMAS的要求。我司作为生产商，对于产品未按照其使用说明书正确使用而造成的任何损坏或损害不承担任何责任。