



Краска Smaltolux Hydro Tile Reno

2 в 1 грунтовка и финишное покрытие
для сложных поверхностей.



Норма нанесения: 12 - 14 м²/л



Высыхание: ½ - 1 час



РАЗВЕДЕНИЕ 8 - 10% по объему водой
при использовании кисти/валика или до 15% при
использовании вакуумного пистолета



Повторное покрытие через 6 - 8 часов



Упаковка: 750 мл

Применение: Кисть, валик, вакуумный пистолет

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специально разработанный однокомпонентный акриловый полиуретановый (ПУ) продукт на водной основе для сложных поверхностей. Обладает отличной сцепкой с непористыми поверхностям и устойчивостью к воздействию химических веществ. Благодаря специальному составу, подходит для внутренних поверхностей, таких как:

- Настенная плитка, мозаика, стеклянные кирпичи и керамика
- Мебель для кухни и ванной комнаты
- Меламин
- Металл
- Дерево (обычное, лакированное или окрашенное), шкафы
- Алюминий
- Оцинкованное железо
- Ламинат
- ДВП
- ПВХ
- Стекло

Продукт устойчив к воздействию воды, мягких бытовых чистящих средств, ударам и царапинам. Идеально подходит для ремонта помещений, таких как кухня, ванная комната и т.д., так как обладает превосходной механической прочностью, сцеплением и не отслаивается. Продукт обеспечивает отличное покрытие, легкость нанесения и износостойкость. Грунтовка не требуется, так как продукт можно наносить непосредственно на выбранную поверхность.

Краска Smaltolux Tile Reno может быть окрашена в тысячи оттенков, благодаря системе окрашивания VECCHRO Color Moods.

**Не рекомендуется использование на горизонтальных поверхностях и поверхностях, на которых скапливается стоячая вода.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка	Яичная скорлупа
Плотность	1,23 ± 0,02 кг/л
Норма внесения	12-14 м ² /л на один слой на подготовленные поверхности
Разведение	8-10 % по объему водой для нанесения кистью или валиком и 15% по объему для распыления
Высыхание	½-1 час
Повторное покрытие	Повторное покрытие через 6-8 часов после нанесения. Это время продлевается в условиях холодной и влажной среды.
Поверхность очистки	Высокая устойчивость к частым очисткам и мягким бытовым чистящим средствам
Использование окрашенных поверхностей	Через 4 дня после нанесения
Класс ЛОС	«Двухкомпонентные покрытие с реактивными свойствами. Тип WB. Предельное содержание ЛОС =140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в использовании продукте = 60 г/л.
Применение:	Наносится непосредственно на подготовленные поверхности без предварительной грунтовки
Долговечность	Максимальные механические свойства достигаются примерно через 3-4 недели после нанесения, в зависимости от оттенка
Оттенки	Белый и тысячи оттенков благодаря системе окрашивания VECHRO "Color Moods"

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для обеспечения сцепления краски поверхность должна быть надлежащим образом подготовлена. Перед нанесением выбранной поверхности необходимо тщательно очистить от пыли, масла, старой отслаивающейся краски, ржавчины и влаги. Для этой цели можно использовать щелочные бытовые средства, такие как зеленое мыло, сода и тому подобное. После очистки поверхность следует хорошо промыть и высушить.

НАНЕСЕНИЕ

Хорошо перемешайте перед употреблением. На правильно подготовленную и сухую поверхность следует нанести два слоя краски SMALTOLUX HYDRO TILE RENO с использованием валика, кисти или вакуумного пистолета в соответствующем разведении. Окрашенную поверхность можно начать эксплуатировать через 4 дня. Полные свойства и прочное сцепление краски достигаются через 28 дней после нанесения, в зависимости от выбранного оттенка. Чем темнее оттенок, тем требуется больше времени.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте сильнодействующие чистящие средства, не царапайте и не нагружайте окрашенные поверхности в течение 28 дней после их покраски. Не используйте очистку паром на окрашенных поверхностях.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Во время работы содержите своё оборудование во влажном состоянии, помещая его либо в банку, либо в емкость для краски. Тщательно отожмите остатки краски с инструментов обратно в емкость с краской, а затем сразу же вымойте их водой с мылом. Не допускать попадания промывочных материалов в водосток.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура 8-30°C и относительная влажность ниже 80%. Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить качество продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. После применения плотно закройте банку, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии. Восстановление неиспользованной краски для повторного использования. Повторное использование краски может эффективно снизить окружающее воздействие на жизненный цикл продукта

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием прочтите этикетку. Для получения подробных инструкций-мер предосторожности см. паспорт по безопасности продукта.



В данном техническом буклете приведены технические данные и инструкции, основанные на результате проверок, проведенных в специализированных лабораториях. Эти данные были получены благодаря знаниям и опыту научного персонала компании. Компания гарантирует высокое качество продукции, которое соответствует требованиям стандартов ISO 9001, 14001, 45001 и (EK) 1221/2009 EMAS. В качестве производителя, мы не несем ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в случае неправильного использования продукта или его использования без соблюдения инструкций по применению.