



## Prajmer za gipsane ploče

Prajmer na bazi akrila rastvorljiv u vodi



**Učinak:** 8 - 14 m<sup>2</sup>/l



**Sušenje:** ½ - 1 sat



**Razređivanje:** do 10% vodom za nanošenje četkom ili valjkom, do 20% za nanošenje bezzračnim pištoljem



**Ponovno farbanje:** 4 sata



**Pakovanje:** 3l, 9l

**Nanošenje:** Četka, valjak, bezzračni pištolj

### OPŠTE KARAKTERISTIKE

Prajmer za gipsane ploče na bazi akrila rastvorljiv u vodi za unutrašnju upotrebu. Ima odličnu sposobnost punjenja na gipsanim pločama i drugim površinama za izgladivanje nesavršenosti. Stvara podlogu ujednačene upojnosti koja pokriva sve nepravilnosti između fuge i gipsane ploče. Ponovno farbano bilo kojom plastičnom bojom.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična gravit	1,70 - 1,75 kg/l.
Učinak	8-14 m <sup>2</sup> /l po sloju, ovisno o upijajućoj moći površine.
Razređivanje	5-10% zapremine sa vodom za nanošenje četkom ili valjkom i 15-20% za nanošenje bezzračnim pištoljem.
Sušenje	Osuši se na dodir za ½ - 1 sat.
Ponovno farbanje	3 - 4 sata. Ovo vreme je duže u hladnim i vlažnim uslovima i kako se upijanje površine smanjuje.
VOC klasa	„Zaptivni prajmeri”. Tip I. Granična vrednost VOC = 30gr/l. Maksimalni sadržaj proizvoda spremnog za upotrebu = 25gr/l. VOC: isparljiva organska jedinjenja sa tačkom ključanja < 250° C.
Boja	Bela.



## PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se obezbedilo pravilno prijanjanje proizvoda, površina koja se farba mora biti očišćena od prašine, masnoće, ulja, oljuštene stare boje, labavih delova, ostataka plesni itd. Površine moraju biti potpuno čiste i suve.

## NANOŠENJE

Nanesite 1 sloj. Može se ponovno farbati bilo kojom Vechro plastičnom bojom.

## ČIŠĆENJE ALATA

Tokom rada držite alat "mokrim" u kontejner ili posudi sa bojom. Temeljno iscedite boju iz alata nazad u konzervu i odmah ih očistite sapunom i vodom.

## USLOVI NANOŠENJA

Sobna temperatura 8-30 °C i relativna vlažnost niža od 80%. Nepovoljni uslovi tokom nanošenja mogu promeniti konačna svojstva proizvoda.

## ČUVANJE

Nakon nanošenja, dobro zatvorite posudu kako biste je održali u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati u hladnom okruženju. Zaštitite materijal od mraza i izlaganja suncu.

## NAPOMENE

Za proizvod Vechro PRO gipsane ploče nije potrebno označavanje opasnosti u skladu sa važećim zakonodavstvom.

## UPUTSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU

Pročitajte etiketu pre upotrebe. Držati van dohvata dece



Tehnički podaci i uputstva sadržana u ovoj tehničkoj brošuri zasnovani su na testovima sprovedenim od strane akreditovanih laboratorija i rezultat su znanja i iskustva naučnog osoblja kompanije. Kvalitet proizvoda garantuje kompanija, koja je usklađena sa zahtevima ISO 9001, 14001 i EMAS regulative. Kao proizvođači, nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ako proizvod nije korišćen za pravilno nanošenje i u skladu sa uputstvima za upotrebu.