



Vinyflex Acrylic Cement Paint

Акриловая краска



Расход: 9-11 м²/л



Время высыхания: 1-2 часа.



Степень разведения: 5-10%
в воде.



Время готовности к
повторному нанесению: 4-6 часов.



Упаковка: 3, 9 и 15 л

Способ нанесения: Кисть, валик,
краскопульт

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловая краска для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски новых поверхностей или перекраски стен, покрытых штукатуркой и шпаклевкой, а также гипсокартона и бетона после соответствующей подготовки. Она сочетает в себе отличное покрытие, высокие потребительские характеристики, обеспечивает удобство при работе и хорошее распределение по поверхности. Это экономичное решение, идеально подходящее для помещений, требующих частой перекраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Матовая поверхность с индексом блеска 6-10 единиц при угле падения света 85°.
Удельная плотность	1,46-1,50 кг/л.
Расход	9-11 м ² /л на один слой в зависимости от типа поверхности.
Степень разведения	5 - 10% по объему в воде.
Время высыхания	Поверхность: через 1-2 часа. Полное затвердевание краски происходит через 3-4 недели.
Время готовности к повторному нанесению	4-6 часов. В условиях высокой влажности или низких температур это время может увеличиваться.
Класс содержания ЛОС	«Для наружных стен с минеральными субстратами». Тип У. Пороговое значение содержания ЛОС - 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте - 20 г/л. ЛОС - летучие органические соединения с температурой кипения < 250°С.
Цвет	Белый.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от пыли, масла, остатков старой краски, твердых загрязнений, плесени и т.п. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой. Поверхности, окрашенные известью, клеем, старой краской или новые поверхности грунтуются универсальной грунтовкой Smaltoplast Universal Primer, а поверхности, загрязненные табачным дымом, выхлопными газами, радиаторным паром, дымом, маркерами, плесенью, влагой или маслом, обрабатываются составами SMALTOX hydro или SMALTOX mono.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Нанесите два слоя состава VINYFLEX ACRYLIC.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении работ не допускайте их высыхания: храните их в контейнере или в лотке для краски. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в контейнер и промойте их растворителем VECHRO №1, горячей или мыльной водой. Высохшую краску можно удалить только сильными растворителями. Запрещается сливать моющие жидкости в водостоки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур, вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. Избыток краски слейте в контейнер. Экономное использование краски позволяет значительно снизить неблагоприятное воздействие лакокрасочных материалов на окружающую среду.

ПРИМЕЧАНИЯ

В соответствии с действующим национальным и европейским законодательством, маркировка с указанием опасных факторов для продукта VINYFLEX ACRYLIC не требуется.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от детей!

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией, и являются результатом знаний и опыта научного персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и правил EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.

