



Smaltox Water Stop

Grund de Etanșare pe baza



Randament: 11 - 13



Uscare: ½ - 1 oră



Diluare: 8-15% în volum cu

apă



Revopsire: 3 - 4 ore



Ambalaj: 750ml , 2,5lt

Aplicare: Pensulă, Rulou, Pistol

CARACTERISTICI GENERALE

Grund de etanșare hidrosolubil cu miros redus și conținut minim în COV. Potrivit pentru grunduirea suprafețelor de pereți interiori sau exteriori, peste sau sub suprafața solului și unde se cere soluție pentru probleme de scurgere de apă, prezență de umezeală și săruri. Ideal pentru reîmprospătări unde nu este dorită reparația petelor de umezeală, de săruri și alte probleme similare. Potrivit și pentru spații unde apar presiuni negative. Prezintă aderență extraordinară, rezistență la alcalii și acoperabilitate bună. Se usucă și se revopsește rapid cu vopsele lavabile și acrilice hidrosolubile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

| | |
|--------------------|--|
| Luciu | Mat. |
| Greutate specifică | 1,38 - 1,42 kg/lt . |
| Randament | 11-13 m ² /lt depinde de gradul de absorbție a suprafeței. |
| Diluare | 8 -15% în volum cu apă. |
| Uscare | Uscat la atingere în ½ - 1 oră. |
| Revopsire | Se revopsește în 3-4 ore. Acești timpi se prelungesc în condiții meteo de frig și umezeală. |
| Clasa COV | "Grunduri de sigilare". Tip Y. Valoare limită COV = 30gr/lt. Maxim de concentrație COV al produsului gata spre utilizare = 5gr/lt. |
| Nuanță | Gri deschis. |



PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Curățați bine suprafețele de uleiuri, părți friabile, praf și resturi de mușgai-funghi. Dacă suprafața prezintă o problemă intensă din cauza apariției umezelii sau/și a scurgerii de apă atunci trebuie căutate și alte soluții de reparare, înainte grinduirii cu Smaltox Water Stop.

APLICARE

Amestecăm bine înainte de utilizare după ce diluăm vopseaua cu apă. Aplicăm 2 straturi Smaltox Water Stop uniform pe suprafață. **Produsul nu se colorează!**

CURĂȚIREA UNELTELOR

Pe durata vopsirii mențineți uneltele "umed" într-un vas sau lighean cu vopsea. Stoarceți bine vopseaua de pe unelte înapoi în cutie și curățați-le îndată cu apă caldă.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatură 8-30°C iar umiditatea relativă sub 80%. Condițiile adverse pe durata aplicării și după aplicare pot altera proprietățile finale ale produsului. Noile suprafețe trebuie uscate timp de 3-4 săptămâni înainte de aplicarea grundului.

DEPOZITARE

Depozitați în mediu răcoros, protejați materialul de ger și de expunerea la soare. După aplicare închideți bine recipientul. Recuperați restul de vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu adevărat impactul ciclului de viață al produselor asupra mediului.

NOTIFICĂRI

Produsul nu necesită etichetă de periculozitate conform legislației în vigoare. Mai multe informații la Fișa Datelor de Securitate (MSDS) a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. A fi păstrat departe de copii.



Datele tehnice și instrucțiunile cuprinse în prezenta fișă de date se bazează pe controale efectuate de către laboratoare autorizate și sunt rezultatul cunoașterii și experienței personalului științific al societății. Calitatea produsului este garantată de către societate, care este aliniată cu cerințele standardelor ISO 9001, 14001 și ale Regulamentului EMAS. În calitate de producători nu purtăm nicio răspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvată și conform instrucțiunilor de utilizare.